

FRAME BAND

TĚSNICÍ SAMOROZPÍNAVÁ PÁSKA PRO DVEŘNÍ A OKENNÍ RÁMY



HERMETICKÁ

Nepropustná vůči vzduchu a vodě, ve spojení konstrukce - rám/zárubeň přerušuje možné zvukové mosty.

PRAKTICKÝ

Díky přilnavému pásu je aplikace snadná a přesná bez nutnosti dalších lepidel.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	norma	hodnota	konverze USC
Klasifikace	DIN 18542	BG 1	-
Propustnost pro vzduch (α)	EN 12114	0 m ³ /(h·m·(daPa) ⁿ	-
Tepelná vodivost (λ)	EN 12667	≤ 0,048 W/(m·K)	0.028 BTU/h·ft·°F
Přenos vodní páry (Sd)	EN ISO 12572	vnitřní: 25 m vnější: 0,5 m	-
Odolnost proti prudkému dešti	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Kompatibilita s jinými stavebními materiály	DIN 18542	v souladu s třídou BG 1	-
Odolnost proti UV paprskům a povětrnostním vlivům	DIN 18542	v souladu s třídou BG 1	-
Třída reakce na oheň	DIN 4102-1	třída B1	-
Zvuková izolace spár $R_{S,w}(ift)$	EN ISO 10140-1 EN ISO 10140-2 EN ISO 717-1	18 mm: ≥ 63 (-2;-5) dB	-
Tepelná odolnost		-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Teplota aplikace		≥ +5 °C	≥ +41 °F
Skladovací teplota ⁽¹⁾		+5 / +20 °C	+41 / +68 °F
Emicode	zkušební postup GEV	EC1 plus	-

⁽¹⁾Skladujte výrobek na suchém a krytém místě max. 12 měsíců.

Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 17 02 03.

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD											
	B	s		s _{max}	L	B	s		s _{max}	L	
	[mm]	[mm]		[mm]	[m]	[in]	[mil]		[mil]	[ft]	
FRAME2054	54	2	12	20	30	2.1	79	472	787	98	7
FRAME2074	74	2	12	20	30	2.9	79	472	787	98	5



PODLE OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ

V souladu s předpisy EnEV a RAL zajišťuje rovněž zvýšenou tepelnou a zvukovou izolaci.

VÍCEÚČELOVÝ

Účinně utěsní jakoukoli štěrbinu od 2 do 10 mm a odolá prudkému dešti.