

FRAME BAND

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA SAMOROZPRĘŻNA DO OKIEN



HERMETYCZNOŚĆ

Nie przepuszcza powietrza i wody, przerywa ewentualne mostki akustyczne w połączeniu konstrukcja-stolarka okienna.

PRAKTYCZNOŚĆ

Dzięki paskowi samoprzylepnemu, montaż jest łatwy i precyzyjny, bez konieczności stosowania dodatkowych klejów.

DANE TECHNICZNE

Właściwości	norma	wartość	konwersja USC
Klasyfikacja	DIN 18542	BG 1	-
Hermetyczność (α)	EN 12114	$0 \text{ m}^3/(\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})^n)$	-
Przewodność cieplna (λ)	EN 12667	$\leq 0,048 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$	$0.028 \text{ BTU}/\text{h} \cdot \text{ft} \cdot ^\circ\text{F}$
Paroprzepuszczalność (S_d)	EN ISO 12572	wewnętrzne: 25 m zewewnętrzne: 0,5 m	-
Odporność na ulewny deszcz	EN 1027	$\geq 1050 \text{ Pa}$	-
Kompatybilność z innymi materiałami budowlanymi	DIN 18542	spełnia wymagania klasy BG 1	-
Odporność na promieniowanie UV i złe warunki pogodowe	DIN 18542	spełnia wymagania klasy BG 1	-
Klasa reakcji na ogień	DIN 4102-1	klasa B1	-
Izolacja akustyczna fug $R_{S,w}(\text{ift})$	EN ISO 10140-1 EN ISO 10140-2 EN ISO 717-1	18 mm: $\geq 63 (-2;-5) \text{ dB}$	-
Odporność termiczna	-	$-30 / +80 \text{ }^\circ\text{C}$	$-22 / +176 \text{ }^\circ\text{F}$
Temperatura kładzenia	-	$\geq +5 \text{ }^\circ\text{C}$	$\geq +41 \text{ }^\circ\text{F}$
Temperatura składowania ⁽¹⁾	-	$+5 / +20 \text{ }^\circ\text{C}$	$+41 / +68 \text{ }^\circ\text{F}$
Emicode	procedura testowa GEV	EC1 plus	-

⁽¹⁾Produkt przechowywać w suchym, osłoniętym miejscu przez maksymalnie 12 miesięcy.
Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 17 02 03.

KODY I WYMIARY

KOD											
	B	s		s _{max}	L	B	s		s _{max}	L	
	[mm]	[mm]		[mm]	[m]	[in]	[mil]		[mil]	[ft]	
FRAME2054	54	2	12	20	30	2.1	79	472	787	98	7
FRAME2074	74	2	12	20	30	2.9	79	472	787	98	5



ZGODNOŚĆ Z ZASADAMI

Spełnia wymagania EnEV i RAL, zapewnia też dobrą izolację termiczną i akustyczną.

WSZECHSTRONNOŚĆ

Skutecznie uszczelnia każdy rodzaj szczelin od 2 do 10 mm, wytrzymując ulewny deszcz.