

FRAME BAND



ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΉ ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΗ ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

ΕΡΜΗΤΙΚΟ

Αδιάβροχο στον αέρα και το νερό, διακόπτει πιθανές ακουστικές γέφυρες στη διασταύρωση δομής-κουφώματος.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Χάρη στην αυτοκόλλητη ταινία, η εγκατάσταση είναι εύκολη και ακριβής χωρίς την ανάγκη για επιπλέον κόλλες.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	μετατροπή USC
Ταξινόμηση	DIN 18542	BG 1	-
Διαπερατότητα στον αέρα (α)	EN 12114	0 m ³ /(h·m·(daPa) ⁿ	-
Θερμική αγωγιμότητα (λ)	EN 12667	≤ 0,048 W/(m·K)	0.028 BTU/h·ft·°F
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	EN ISO 12572	εσωτερικό: 25 m εξωτερικό: 0,5 m	-
Αντοχή σε καταρρακτώδη βροχή	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Συμβατότητα με άλλα οικοδομικά υλικά	DIN 18542	σύμφωνα με την κατηγορία BG 1	-
Αντοχή σε ακτινοβολία UV και άσχημες καιρικές συνθήκες	DIN 18542	σύμφωνα με την κατηγορία BG 1	-
Κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά	DIN 4102-1	κατηγορία B1	-
Ηχομόνωση των διαρροών R _{S,w} (ift)	EN ISO 10140-1 EN ISO 10140-2 EN ISO 717-1	18 mm: ≥ 63 (-2;-5) dB	-
Θερμική αντοχή		-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Θερμοκρασία εφαρμογής		≥ +5 °C	≥ +41 °F
Θερμοκρασία αποθήκευσης ⁽¹⁾		+5 / +20 °C	+41 / +68 °F
Emicode	διαδικασία δοκιμής GEV	EC1 plus	-

⁽¹⁾Φυλάσσετε το προϊόν σε ξηρό, εσωτερικό χώρο για έως 12 μήνες.

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 17 02 03.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	B	s	s _{max}	L	B	s	s _{max}	L	
	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[mil]	[ft]	
FRAME2054	54	2	12	20	2.1	79	472	787	98
FRAME2074	74	2	12	20	2.9	79	472	787	98



ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές EnEV και RAL, εξασφαλίζει επίσης μια υψηλή θερμική και ακουστική μόνωση.

ΕΥΕΛΙΚΤΗ

Σφραγίζει αποτελεσματικά κάθε τύπο σχισμής μεταξύ 2 και 10 mm, αποθώντας τα νερά από τις έντονες βροχοπτώσεις.