

# CONNECT BAND

## TAGLIAMURO SIGILLANTE PER SOTTOFONDI IRREGOLARI



### DOPPIA PROTEZIONE

Evita la risalita capillare dell'umidità nel legno e assicura un'eccellente impermeabilità all'aria.

### ADATTABILE

I profili adesivi in schiuma PU permettono di compensare le eventuali irregolarità del sottofondo.

### DATI TECNICI

Proprietà	normativa	valore	USC units
Trasmissione del vapore d'acqua (Sd)	EN 13984	55 m	0.064 US Perm
Fattore di resistenza al vapore ( $\mu$ )	EN 1931	ca. 79000	-
Resistenza a trazione	DIN 53504	$\geq 6,5$ MPa	-
Allungamento	DIN 53504	$\geq 300\%$	-
Resistenza a lacerazione	DIN 53504	$\geq 25$ kN/m <sup>2</sup>	1713.04 lbf/ft
Impermeabilità all'acqua (24h)	EN 1928	conforme	-
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe E	-
Resistenza alla temperatura	-	-30/+100 °C	-22/+212 °F
Temperatura di applicazione	-	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Temperatura di stoccaggio <sup>(1)</sup>	-	+1/+25 °C	+33.8/+77 °F
Resistenza ai raggi UV e ozono	-	permanente	-
Resistenza al passaggio dell'aria	EN 12114	$a < 0,1$ m <sup>3</sup> /(h·m·(daPa)) <sup>n</sup>	-
Conduttività termica ( $\lambda$ )	-	0,04 W/m·K	0.02 BTU/h·ft·°F
Classificazione VOC francese	ISO 16000	A+	-
Emissioni VOC	EN 16516	bassissime	-
Presenza di solventi	-	no	-

<sup>(1)</sup>Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto.

Classificazione del rifiuto (2014/955/EU): 17 09 04.

### CODICI E DIMENSIONI

CODICE	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
CONNECT100	100	0,8	25	3.9	32	82	1
CONNECT250	250	0,8	25	9.8	32	82	1



### AMPIA GAMMA

Disponibile in due versioni, utilizzabile con pareti di diverso spessore.

### TENUTA DUREVOLE

Estremamente termostabile e flessibile anche a basse temperature. Compatibile con il bitume e con i principali materiali edili.