

TERMI FLOOR

CE
EN 13967

MEMBRANĂ DE IMPERMEABILIZARE PENTRU FUNDAȚII CU PROTECȚIE ANTI-TERMITE

COMPOZIȚIE

- 1 strat unic: folie din PE de joasă densitate



DATE TEHNICE

Proprietăți	standard	valoare	USC units
Gramaj	EN 1849-2	150 g/m ²	0.49 oz/ft ²
Grosime	EN 1849-1	0,15 mm	6 mil
Rezistență la tracțiune MD/CD	EN 12311-1	10/10 N/10 mm	5.7/5.7 lbf/in
Alungire MD/CD	EN 12311-1	200/50 %	-
Rezistență la perforare statică MD/CD	EN 12310-1	40/40 N	9/9 lbf
Rezistență la sarcina statică	-	5 N	1.12 lbf
Rezistență la lovire	EN 12691	200 mm	7.87 in
Impermeabilitate la apă	EN 1928	conform	-
Impermeabilitate la apă:			
- în prezența substanțelor alcaline	EN 1847/EN 1928	conform	-
- după îmbătrânirea artificială	EN 1296/EN 1928	conform	-
Reacție la foc	EN 13501-1	clasă F	-
Rezistență la temperatură	-	-40/80 °C	-40/176 °F
Rezistență la trecerea aerului	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Conductivitate termică (λ)	-	0,4 W/(m·K)	0.23 BTU/h·ft·°F
Căldură specifică	-	1800 J/(kg·K)	-
Densitate	-	cca. 1000 kg/m ³	cca. 62 lbm/ft ³
Acțiune anti-termite	FCBA (401/10/222F/d)	> 20 ani	-

Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 17 02 04.

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	roll [m]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TERMI150	1,0 x 12,5	3	25	75	10	82	807	48

RECOMANDĂRI PETRU APLICARE



3a SUPRA BAND, BUTYL BAND, OUTSIDE GLUE

3b ROTHOBLAAS TAPE

4a OUTSIDE GLUE, SUPRA BAND, BUTYL BAND
FLY, FLY SOFT

4b PRIMER, PRIMER SPRAY
ROLLER