

BYTUM PRIMER

UNIVERZALNI OSNOVNI PREMAZ ZA BITUMENSKE MEMBRANE IN TRAKOVE



ZMOGLJIVO

Osnovni premaz pred lepljenjem bitumenskih polimernih membran ali namestitvijo tekočih bitumenskih membran na cementne in manj kompaktne strukture. Nanaša se z brizganjem, čopičem in valjarjem.

VSESTRANSKO

Odličen oprijem in vpojnost na vseh suhih in nekoliko mokrih cementnih površinah. Zaustavi prašenje in poroznost betona.



TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	zakonodaja	vrednost	USC units
Barva (mokro/suho)	-	rjava/črna	-
Čas, potreben za popolno posušitev	-	30/60 min	-
Izkoristek ⁽¹⁾	-	100/200 g/m ²	-
Gostota	ISO 2811-1	pribl. 1 kg/L	-
Suha snov (130 °C)	ISO 3251	pribl. 25%	-
Viskoznost (iztekanje pri 20 °C, Ø 4 mm)	ISO 2431	pribl. 17 sek.	-
Temperatura skladiščenja ⁽²⁾	-	> 5 °C	> 41 °F

⁽¹⁾Navedene vrednosti se lahko spreminjajo glede na debelino nanosa izdelka in glede na specifične lastnosti nanosa: temperatura, vlaga, prezračevanje, vpojnost podlage.

⁽²⁾Izdelek hranite v suhem in zaprtem prostoru ter v zaprti originalni embalaži (ni odporen na zmrzal).

KODE IN DIMENZIJE

KODA	vsebina [kg]	vsebina [lb]	
BYTP	10	22	1



PONOVNA UPORABA

Po namestitvi izdelek zaprite s pokrovom in ga tako zaprtega shranite za nadaljnjo uporabo.

VAREN

Izdelek je na vodni osnovi, zato je posebej primeren za izdelavo neprepustnih površin v poseljenih območjih, kjer je odsvetovana uporaba izdelkov na osnovi topil.