

FIRE SEALING ACRYLIC

AKRILNO TESNILO Z VELIKO POŽARNO ODPORNOSTJO



MOŽNOST BARVANJA

Tesnilno maso lahko prebarvate z najpogostejše uporabljenimi barvami-na vodni osnovi.

POŽARNA VARNOST

Uporablja se pri namestitvah, za katere veljajo protipožarni predpisi do EI 240. Prisotnost izbranih mineralnih polnil v mešanici zagotavlja visoko požarno odpornost.



TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	zakonodaja	vrednost	USC units
Sestava	-	na osnovi akrilnih polimerov v vodni disperziji	-
Uvrstitev	EN 15651-1	F-INT ⁽¹⁾	-
Gostota	UNI 8490/2	1,7 g/mL	14.2 lb/gal
Izkoristek za izvedbo spoja 10x10 mm	-	5,5 m	18 ft
Čas, potreben za površinsko povezovanje pri 23 °C	-	pribl. 30 min	-
Čas, potreben za popolno strditev pri 23 °C/50 %RH	-	pribl. 10 dni	-
Trdota Shore A	EN ISO 868	pribl. 10	-
Temperatura za vgradnjo	-	+5/+30 °C	+41/+86 °F
Delovna temperatura	-	-25/+85 °C	-13/+185 °F
Raztezek pri pretrgu	DIN 53504	700%	-
Reakcija na ogenj	EN 13501-1	razred B-s1,d0	-
Razred požarne odpornosti na betonu ^(*)	EN 13501-2	EI 240	-
Razred požarne odpornosti na enostavnem spoju CLT (100 mm), razmik 5 mm ^(*)	EN 1363-4	EI 90	-
Emicode	preskusni postopek GEV	EC1 plus	-
Francoska razvrstitev VOC	ISO 16000	A+	-
Temperatura skladiščenja ⁽²⁾	-	+5/+35 °C	+41/+95 °F

⁽¹⁾Nestrukturna tesnilna masa za elemente fasade, za notranjo uporabo.

⁽²⁾Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru. Preverite rok uporabe, ki je naveden na kartuši.

^(*)Če se želite seznaniti z vsemi podrobnostmi in preizkušeni konfiguracijami glejte priročnik ali se obrnite na naš tehnični oddelek.

♻ Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH210 Varnostni list na voljo na zahtevo. EUH208 Vsebuje CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Lahko povzroči alergijsko reakcijo.

KODE IN DIMENZIJE

KODA	vsebina [mL]	vsebina [US fl oz]	barva	verzija	
FIREACR550	550	18.60	bela	mehka kartuša	20


PODROČJA UPORABE



✓ TESNENJE IN PROTIPOŽARNA IZOLACIJA

S preizkusi opravljeni v laboratoriju CSI v skladu s standardom EN 1363-4, je bilo ugotovljeno požarno obnašanje različnih spojev CLT, zatesnjenih z izdelki Rothoblaas.

TESNENJE (E)	Bombažni tampon	> 106 minut	 EI 90
	Trajni plamen		
IZOLACIJA (I)	Čas	> 106 minut	



POVEZANI IZDELKI



FLY SOFT
str. 398



FIRE FOAM
str. 128



FIRE STRIPE GRAPHITE
str. 138



VSESTRANSKO

Dobra obdelovalnost, oprijema se tudi na vlažne podlage, ne kaplja in jo je preprosto izravnati.

EMICODE EC1 PLUS

Certificat organa GEV glede zelo nizkih emisij hlapnih organskih spojin.