

BYTUM PRIMER

ΑΣΤΑΡΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ

Αστάρι για εγκατάσταση ασφαλτικών υλικών επάνω σε ανομοιόμορφες και τσιμεντένιες κατασκευές. Εφαρμόζεται με ψεκασμό, πινέλο και ρολό.

ΕΥΕΛΙΚΤΟ

Εξαιρετική πρόσφυση και διείσδυση σε όλες τις στεγνές αλλά και ελαφρώς υγρές τσιμεντοειδείς επιφάνειες. Μπλοκάρει τη σκόνη και το πορώδες του σκυροδέματος.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	USC units
Χρώμα (υγρό / ξηρό)	-	καφέ/μαύρο	-
Χρόνος που απαιτείται για την πλήρη ξήρανση	-	30/60 λεπ	-
Απόδοση ⁽¹⁾	-	100/200 g/m ²	-
Πυκνότητα	ISO 2811-1	περ. 1 kg/L	-
Ξηρό υπόλειμμα (130 °C)	ISO 3251	περ. 25%	-
Ιξώδες (εκροή στους 20 °C, Φ 4 mm)	ISO 2431	περ. 17 δευτερόλεπτα	-
Θερμοκρασία αποθήκευσης ⁽²⁾	-	> 5 °C	> 41 °F

⁽¹⁾ Τα δεδομένα που εκφράζονται μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το πάχος του προϊόντος που εφαρμόζεται και τις ειδικές συνθήκες τοποθέτησης: θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, απορροφητικότητα του υποστρώματος.

⁽²⁾ Αποθηκεύετε το προϊόν σε στεγνό και καλυμμένο χώρο και στους αρχικούς κλειστούς περιέκτες (προφυλαγμένο από τον παγετό).

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	περιεχόμενο [kg]	περιεχόμενο [lb]	
BYTP	10	22	1



ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΟ

Μόλις ολοκληρωθεί η εφαρμογή, μπορεί να αποθηκευτεί άνετα για μελλοντική χρήση, απλά κλείνοντας τον κάδο με το καπάκι του.

ΑΣΦΑΛΗΣ

Ως υδατοδιαλυτό, είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για στεγανωτικές εργασίες σε κατοικημένες περιοχές, όπου δεν συνιστάται η χρήση προϊόντων με βάση τους διαλύτες.